



アースシートは、埋設専用の防草・防根シートです。高い貫通抵抗力で雑草の着根・通芽を抑止します。1260はアスファルト舗装下にも使用可能です。 耐用年数目安：半永久（埋設使用時）



## 高密度不織布

出芽貫通抵抗性に優れ、土壌中の強壮雑草の突き抜けを抑止します。土壌の混合、砂利などの土壌沈降も防止します。

## 根域制御効果

飛来する雑草種子の土壌への着根防止。根の生長域を制御し、タイルや舗装のひび割れを抑止します。アスファルト下の防根に最適です。

## 優れた耐久性

耐候性に優れたポリエステル100%の長繊維不織布なので、土中・碎石下での使用では、半永久的(10年以上)に防草・防根効果が持続します。

## — アースシート 1150 —

| 材 質 | ポリエステル高密度長繊維不織布 |
|-----|-----------------|
|-----|-----------------|

| 物 性 | 項 目                                            |    | 物 性 値                     | 試 験 方 法         |
|-----|------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------|
|     | 質量 (g / m <sup>2</sup> )                       |    | 150 以上                    | JIS L 1908      |
|     | 厚さ (mm)<br>押圧荷重 2kPa {20gf / cm <sup>2</sup> } |    | 0.4 以上                    | JIS L 1908      |
|     | 引張強さ<br>(N / 5cm) {kgf / 5cm}                  | タテ | 300 {30.6} 以上             | JIS L 1908      |
|     |                                                | ヨコ | 250 {25.5} 以上             | JIS L 1908      |
|     | 遮光率 (%)                                        |    | 99.5 以上                   | JIS L 1055 A法   |
|     | 透水係数 (cm / sec)                                |    | 1.0 × 10 <sup>-3</sup> 以上 | JIS A 1218 準用※1 |

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重 2kPa {20gf / cm<sup>2</sup>} 時の試験結果を用いて算出

| 規 格 | 色   | 幅     | 長 さ  | 面 積                |
|-----|-----|-------|------|--------------------|
|     | グレー | 1.0 m | 50 m | 50 m <sup>2</sup>  |
|     | グレー | 2.0 m | 50 m | 100 m <sup>2</sup> |

※埋設後も車両乗り入れ不可。

## — アースシート 1260 —

| 材 質 | ポリエステル高密度長繊維不織布 |
|-----|-----------------|
|-----|-----------------|

| 物 性 | 項 目                                            |    | 物 性 値                     | 試 験 方 法         |
|-----|------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------|
|     | 質量 (g / m <sup>2</sup> )                       |    | 260 以上                    | JIS L 1908      |
|     | 厚さ (mm)<br>押圧荷重 2kPa {20gf / cm <sup>2</sup> } |    | 0.6 以上                    | JIS L 1908      |
|     | 引張強さ<br>(N / 5cm) {kgf / 5cm}                  | タテ | 800 {81.6} 以上             | JIS L 1908      |
|     |                                                | ヨコ | 500 {51.0} 以上             | JIS L 1908      |
|     | 遮光率 (%)                                        |    | 99.5 以上                   | JIS L 1055 A法   |
|     | 透水係数 (cm / sec)                                |    | 1.0 × 10 <sup>-3</sup> 以上 | JIS A 1218 準用※1 |

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重 2kPa {20gf / cm<sup>2</sup>} 時の試験結果を用いて算出

| 規 格 | 色   | 幅     | 長 さ  | 面 積                |
|-----|-----|-------|------|--------------------|
|     | グレー | 1.0 m | 50 m | 50 m <sup>2</sup>  |
|     | グレー | 2.0 m | 50 m | 100 m <sup>2</sup> |

※碎石15cm以上の埋設で軽車両の乗り入れ可。ただし旋回不可。