



厚さ4mmのポリエステル不織布防草シートです。優れた耐候性・遮光性で雑草を抑止し、適度な柔軟性・浸食防止に効果を発揮します。 耐用年数目安：約7年

特
長

防草効果

ポリエステル繊維をニードルパンチ製法により均質なフェルト状に加工し、強度・遮光率を高め、雑草の発生を抑制します。

耐 久 性

ポリエステル100%の繊維を使用しているため、耐水性・耐候性・耐腐食性に優れ、長期間強度を保持します。

優れた貫入抵抗

高い貫入抵抗で切り株・浮石などによるシートの破損を防止します。

※チガヤ(イネ科強壮雑草)は、貫通力が強くシートを突き抜ける恐れがありますので、抜根除草等の前処理が必要となります。

材 質	ポリエステル不織布
-----	-----------

物
性

項 目	物 性 値	試 験 方 法
質量 (g / m ²)	600 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf / cm ² }	4.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N / 5cm) {kgf / 5cm}	タテ 600 {61.2} 以上	JIS L 1908
	ヨコ 600 {61.2} 以上	JIS L 1908
遮光率 (%)	99.9 以上	JIS L 1055 A法
透水係数 (cm / sec)	2.0 × 10 ⁻¹ 以上	JIS A 1218 準用 ^{*1}

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重 2kPa {20gf / cm²} 時の厚さの試験結果を用いて算出

規
格

色	幅	長 さ	面 積
グリーン	1.0 m	10 m	10 m ²
グリーン	2.0 m	10 m	20 m ²