

09

チェーンステッチシート

歩行帯向け

高耐久防草

表層の極太丸断面糸のチェーンステッチ構造で、耐候性、耐摩耗性を維持し、防草効果を長期にわたり発揮します。法面肩部、歩行帯通路などシート磨耗が起きやすい場所に最適です。 耐用年数目安：約10年



特長

3層構造・優れた耐久性

★超耐候性ポリプロピレンのチェーンステッチ構造

極太丸断面繊維 (8本撚) が下層シート本体を紫外線劣化、磨耗から守ります。

★ニードリング加工緑綿

耐候性に優れたポリエステル綿は吸水性がなく、排水性が良いためコケなどが繁茂しにくく、緑の景観を保ちます。

★SBRコーティング加工

引張・引裂き強度が超強力です。

※チガヤ(イネ科強壮雑草)は、貫通力が強くシートを突き抜ける恐れがありますので、抜根除草等の前処理が必要となります。

材 質	ポリプロピレン極太繊維＋ポリエステル綿＋ポリプロピレン織布 SBR コーティング加工			
-----	--	--	--	--

物 性	項 目	物 性 値	試 験 方 法
	質量 (g / m ²)	1000 以上	JIS L 1908
	厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa { 20gf / cm ² }	4.0 以上	JIS L 1908
	引張強さ (N / 5cm) { kgf / 5cm }	タテ 800 { 81.6 } 以上	JIS L 1096
		ヨコ 500 { 51.0 } 以上	JIS L 1096
	引裂強さ (N) { kgf }	タテ 180 { 18.4 } 以上	JIS L 1906 A法
		ヨコ 150 { 15.3 } 以上	JIS L 1906 A法
	遮光率 (%)	99.9 以上	JIS L 1055 A法
	透水係数 (cm / sec)	6.0 × 10 ⁻² 以上	JIS A 1218 準用 ^{※1}

規格

色	幅	長 さ	面 積
グリーン	1.2 m	20 m	24 m ²

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重 2kPa { 20gf / cm² } 時の試験結果を用いて算出

専用補助資材

品 名	大頭釘(樹脂付)
色	鉄(釘頭部にグリーンの樹脂をコーティング)
規 格	φ9×200mm

※ 礫などがあり、打ち込みが困難な場合は
35mmハンマードリルを使用してください。(別途用意)ドリル刃はφ8mm推奨。

ピン穴からの雑草防止

チェーンステッチシートは構造上、粘着テープが付きにくいいため、頭部に樹脂をコーティング加工した大頭釘を採用。



製品写真

大頭釘(樹脂付)